



„ХЕМИКО” ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
11000 БЕОГРАД, БЛАГОЈА ПАРОВИЋА 4



011/3555-724
063/318-125
062/355-511



+381 11 3555-724

Матични број: 06030947, Регистарски број: 01106030947, Шифра делатности: 7219,
ПИБ: 101013557, Жиро рачун: 330-4000428-33

ТЕХНИЧКА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ECO CONSOLID M

TIP: Voden rastvor silikona i mineralnih materija

OBLIK

ISPORUKE: Jednokomponentni voden sistem

OSOBINE I

UPOTREBA:

ECO CONSOLID M је alkalni voden rastvor. Upotrebljava se za povećanje čvrstoće (konsolidaciju) svih vrsta starih i trošnih maltera:

- krečnog maltera,
- krečno-cementnog (produžnog) maltera,
- cementnog maltera uključujući sve vrste veštackog камена.

ECO CONSOLID M је niskog viskoziteta па lako ulazi u pore i kapilare u malteru. Prilikom sušenja sredstvo povezuje pesak odnosno drugi granulat unutar maltera, što znatno povećava čvrstoću maltera i njegovu otpornost na atmosferilije, a istovremeno mu smanjuje poroznost.

Sredstvo je specijalno formulisano za zaštitu i očuvanje izvornog izgleda starih fasada. **ECO CONSOLID M** је nezaobilazan materijal prilikom izvođenja restauratorsko-konzervatorskih radova na fasadnoj plastici.

ECO CONSOLID M koristi se takođe za konsolidaciju svih vrsta starih maltera korišćenih za zidanje.

PRIPREMA

ZA PRIMENU:

ECO CONSOLID M se primenjuje u isporučеном obliku. Fasadni malter koji se tretira sredstvom treba da bude suv i čist.

NAČIN

PRIMENE:

ECO CONSOLID M na fasadni malter nanosi se prskanjem pneumatskim raspršivačem ili premazivanjem četkom, valjkom ili sunđerom u jednom sloju do zasićenja materijala. Eventualni višak sredstva je potrebno ukloniti.

Potrošnja sredstva zavisi od vrste i poroznosti maltera i kreće se u opsegu 0,20-0,60L/m².

Malter koji je izložen dejству atmosferilija posle konsolidacije sredstvom **ECO CONSOLID M** potrebno je zaštititi - konzervirati, kako bi mu se produžio životni vek. Proizvođač za tu namenu preporučuje upotrebu sredstva za konzervaciju maltera **ECO**

IMPREGNIR S ili kombinaciju sredstava ECO IMPREGNIR K + ECO IMPREGNIR S.

Trošan malter u temeljima i zidovima objekata se konsoliduje metodom hemijske injektaže: **ECO CONSOLID M** se ubrizgava (injektira) u rupe prečnika 10-30mm predhodno izbušene u zidovima. Bušotine treba da budu pod uglom 30-45° i dubine preko polovine debljine zida. Raspored bušotina je u obliku jednakostraničnog trougla stranica 15cm. Potrošnja **ECO CONSOLID M** je oko 50L/m³ zida. Eventualna vlaga u temeljima i zidovima eliminiše se upotreboru sredstva za presecanje kapilarne vlage iz temelja **ECO IMPREGNIR K** koje se na isti način injektira u temelj, odnosno zidove.

MERE ZAŠTITE: **ECO CONSOLID M** je alkalan, tako da je potrebno zaštiti lice, ruke i ostalo što nije predviđeno za tretiranje. Površine koje su nepredviđeno isprskane ovim sredstvom treba odmah oprati vodom. Samo za profesionalnu upotrebu!

PAKOVANjE: Plastična ambalaža od 10L i 1L.

SKLADIŠTENjE: **ECO CONSOLID M** skladišti se na otvorenom i u zatvorenom prostoru na temperaturi iznad 4°C.

ROK TRAJANjA: **ECO CONSOLID M** u originalnoj ambalaži može da se čuva 12 (dvanaest) meseci.