



„ХЕМИСКО“ предузеће за производњу и промет
11000 Београд, Благоја Паровића 4



011/3555-724
063/318-125
062/355-511



+381 11 3555-724

Матични број: 06030947, Регистарски број: 01106030947, Шифра делатности: 7219,
ПИБ: 101013557, Жиро рачун: 330-4000428-33

ТЕХНИЧКА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ECO IMPREGNIR K

ТИП: Водени раствор метил силикона са додацима

ОБЛИК
ИСПОРУКЕ: Једнокомпонентни водени систем

ОСОБИНЕ И
УПОТРЕБА: **ECO IMPREGNIR K** је слабо алкални водени раствор.

Употребљава се као:

- водоодбојно средство и средство за конзервацију фасада и опекарских производа,
- средство за пресецање капиларне влаге из темеља,
- додатак при справљању малтера и бетона, за постизање њихове водоодбојности и водонепропусности,
- додатак при изради спојница (фугни) за постизање њихове водоодбојности, водонепропусности и спречавање исољавања,
- први премаз (тзв. прајмер) при заштити камена, малтера, вештачког камена и бетона.

ПРИПРЕМА
ЗА ПРИМЕНУ: **ECO IMPREGNIR K** се примењује у испорученом облику. Талог који се налази на дну амбалаже одбацити. Фасада и други материјал који се заштићује треба да буде сув и чист.

НАЧИН
ПРИМЕНЕ: На материјал **ECO IMPREGNIR K** наноси се прскањем пнеуматским распршивачем или премазивањем четком, крпом, сунђером и сл. у једном слоју до zasiћења материјала. Материјал је заштићен након сушења од 24 часа. Потрошња **ECO IMPREGNIR K** зависи од порозности материјала и креће се у опсегу 0,15-0,25L/m².
Изванредни резултати добијају се када је други слој заштите на вештачком камену, малтеру, бетону или опеки наш производ **ECO IMPREGNIR S**, односно у случају камена **ECO IMPREGNIR MK**.

Код тамних површина које слабо упијају вишак средства **ECO IMPREGNIR K** које материјал није упио треба обрисати пре него што се осуши. У противном може да дође до појављивања белих мрља. За конзервацију таквих површине произвођач препоручује

употребу средства **ECO IMPREGNIR S** или **ECO IMPREGNIR MK** без **ECO IMPREGNIR K** као прајмера.

Опекарски производи се заштићују методом потапања у **ECO IMPREGNIR K** или прскањем, у случају да је производ већ уграђен (опека, фасадна опека, цреп).

Капиларна влага из темеља се уклања методом хемијске инјектаже: **ECO IMPREGNIR K** се убризгава (инјектира) у рупе пречника 10-30mm предходно избушене у зидовима. Бушотине треба да буду под углом 30-45° и дубине преко половине дебљине зида. Распоред бушотина је у облику једнакостраничног троугла страница 15cm. Потрошња **ECO IMPREGNIR K** је око 50L/m³.

У малтере, бетоне и масе за израду спојница (фуг масе) **ECO IMPREGNIR K** се додаје при умешавању у количини 10-20% у односу на масу везива. При томе количина воде која се додаје умањује се за додату количину **ECO IMPREGNIR K**.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ: **ECO IMPREGNIR K** је алкалан, тако да је потребно заштитити лице, руке и остало што није предвиђено за конзервацију. Површине које су непредвиђено испрскане овим средством перу се водом. Само за професионалну употребу!

ПАКОВАЊЕ: Метална бурад од 200L и пластична амбалажа од 10L и 1L.

СКЛАДИШТЕЊЕ: **ECO IMPREGNIR K** складишти се на отвореном и у затвореном простору на температури изнад 4°C.

РОК ТРАЈАЊА: **ECO IMPREGNIR K** у оригиналној амбалажи може да се чува 12 (дванаест) месеци.